京風古色べにがら塗料

# ベニガラコート

より良い塗料で未来を照らす

京都ペイント販売

# 内装・外装で使用出来る
# 「安全性」と「耐久性」に優れた水性木部用塗料

## ベニガラコートの特長

| | |
|---|---|
| 撥水性 | 使用している樹脂の性能により撥水性があります。 |
| 防腐効果 | 撥水性がある為、木材への水の侵入を防ぎます。 |
| 防虫効果 | 表面の無機顔料でコーティングする事により虫から木材を守ります。 |
| 安全性 | ホルムアルデヒド(トルエン・キシレン)など、厚生労働省指針の13物質を一切含んでいない水性塗料です。 |
| 成　分 | 水性合成樹脂、無機顔料 |
| 用　途 | 木部内外装全般 |

## 標準塗装仕様

| 工程 | 使用塗料 | 施工用具・塗装方法 | 所要量 | 乾燥 (20℃) |
|---|---|---|---|---|
| 下地調整 | ・汚れ、付着物除去<br>・ヤニ処理<br>・研磨紙 #150 ~ #180 | | | |
| 下塗り | ベニガラコート | 水性刷毛 | 60 ～ 100<br>g / ㎡ | 2 ～3 時間 |
| 研磨 | サンドペーパー<br>#320 ～ #400 | | | |
| 上塗り | ベニガラコート | 水性刷毛 | 40 ～ 80<br>g / ㎡ | 一晩 |

注意：沈殿しやすいのでよく撹拌しながら塗布して下さい。

# 趣のある京都の町屋をイメージした
# 飽きの来ない深く、落ち着いた色調

## ベニガラコート色見本

**BK-1** （ベニガラ）

**BK-2**

**BK-3**

**BK-4**

**調色用 黒**

※塗布する木材の種類により、色が多少異なって見える場合がございます。

**容量：2kg・4kg・8kg・15kg**

## 施工上の注意事項

① 一度に厚塗りすると乾燥が悪くなります。標準塗装工程に従って下さい。
② 気温5℃以下、湿度85％以上の場合には塗装を避けて下さい。
③ 常時水（雪）のかかる場所又は、薬品のかかる場所への塗装は避けて下さい。
④ 含水率が高かったり、表面が硬く吸い込みが悪い材、又はヤニ分の多い材は、密着が良くない場合があります。事前にテスト塗装をして確認の上ご使用下さい。
⑤ 塗装現場にて、漂白剤、難燃材、ヤニ抜き剤等を塗布した場合、ベニガラコートを上から塗りますと、反応して塗布できない場合があります。薬剤処理した上に塗装する場合は、水で薬剤をよく洗い落とし、又、充分乾燥させてから、事前にテスト塗装をして確認の上ご使用下さい。
⑥ 速乾性のため、塗り継ぎムラが生じることがあります。同一平面塗装においては、途中で作業をストップせずに、仕上げて下さい。
⑦ 刷毛使用後はすぐに、水洗いして下さい。

## 使用上・安全上の注意

① ご使用になる際は、ラベルの注意事項をお読み下さい。
② 塗料が植物、生物等にかからないように注意して下さい。
③ 残りの塗料は密封し冷暗所に保管すると共に河川等に廃棄しないで下さい。
④ 安全性については、十分に配慮した塗料ですが、MSDSのデータシートを必ず読んで従守して下さい。
⑤ より木材を長持ちさせる為、早めの塗り替えをお薦めいたします。

※カタログ、MSDS、の記載内容は現時点で入手可能な資料、データに基づいて作成しておりますが、記載データの評価などは、いかなる保障をするものではございません。